



Īpašas pazīmes
 Cietība: 95-98° pēc Šora A
 ļoti laba lokanība aukstumā
 Augsta nodilumizturība
 Iekšējā kārtā
 Polyurethane (PUR)
 Ieliktnis
 nav
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 dzeltens
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Novecošanās izturība skābeklī un ozonā
 Izturība pret alifātiskiem ogļūdeņražiem un vairumu smēreļļu
 hidrolīzes un mikrobu izturība

Norādot

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

 (Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

 Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C
Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø mm | Sieniņu biezums mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m | Unit |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| TRPU 04-0.65 GE | 2.7 | 4 | 0.65 | 8 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 04-1 GE | 2.0 | 4 | 1.00 | 14 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 05-1 GE | 3.0 | 5 | 1.00 | 17 | 20 | 100 | Reel |
| TRPU 06-1 GE | 4.0 | 6 | 1.00 | 14 | 30 | 100 | Reel |
| TRPU 08-1 GE | 6.0 | 8 | 1.00 | 10 | 35 | 100 | Reel |
| TRPU 08-1.25 GE | 5.5 | 8 | 1.25 | 13 | 30 | 100 | Reel |
| TRPU 10-1 GE | 8.0 | 10 | 1.00 | 7 | 50 | 100 | Reel |
| TRPU 10-1.25 GE | 7.5 | 10 | 1.25 | 10 | 40 | 100 | Reel |

BD = darba spiediens