



Pieteikums platība
Vidēja spiediena kontūri ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
Īpašas pazīmes
Mazs liekuma rādiuss
Standarts
EN 857 2 SC
EN 45545-2
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
divi appinuma ieliktni no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Minerāleļļa
Eļļa uz poliglikola bāzes
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ø Ieliktnis nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. rād.
KPZ 206	6	4	1/4"	6.4	11.1	13.5	400.0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8.0	12.9	15.3	350.0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9.5	15.0	17.4	330.0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12.7	18.6	21.0	275.0	550	1270	80

DN = nominālais diametrs, nominālais platums