



Pieteikums platība  
 vidēji liela augstspiediena kontūri  
 augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās  
 Lauksaimniecības mašīnas  
 Dakšu iekrāvēji  
 Īpašas pazīmes  
 Augsta ozona un nodiluma izturība  
 laba noturība pret ķīmikālijām  
 neliela apjoma palielināšanās  
 Iekšējā kārta  
 Poliesters, elastomērs  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Garuma izmaiņas  
 no +2 % līdz -4 %  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Eļļa uz poliglikola bāzes  
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)  
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 104	5	3	3/16"	5.0	9.3	300.0	1200	25
NY 106	6	4	1/4"	6.0	11.5	300.0	1200	35
NY 108	8	5	5/16"	8.0	13.3	225.0	900	40
NY 110	10	6	3/8"	10.0	15.0	225.0	900	60
NY 113	12	8	1/2"	12.0	18.3	180.0	655	70
NY 116	16	10	5/8"	16.0	21.6	140.0	540	110
NY 120	19	12	3/4"	19.4	26.7	125.0	500	170
NY 125	25	16	1"	25.0	33.5	100.0	400	230

DN = nominālais diametrs, nominālais platums