



Pieteikums platība
 vidēji liela augstspiediena kontūri
 augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās
 Lauksaimniecības mašīnas
 Dakšu iekrāvēji
 Īpašas pazīmes
 Augsta ozona un nodiluma izturība
 laba noturība pret ķīmikālijām
 neliela apjoma palielināšanās
 Iekšējā kārta
 Poliesters, elastomērs
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Garuma izmaiņas
 no +2 % līdz -4 %
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Eļļa uz poliglikola bāzes
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 104	5	3	3/16"	5.0	9.3	300.0	1200	25
NY 106	6	4	1/4"	6.0	11.5	300.0	1200	35
NY 108	8	5	5/16"	8.0	13.3	225.0	900	40
NY 110	10	6	3/8"	10.0	15.0	225.0	900	60
NY 113	12	8	1/2"	12.0	18.3	180.0	655	70
NY 116	16	10	5/8"	16.0	21.6	140.0	540	110
NY 120	19	12	3/4"	19.4	26.7	125.0	500	170
NY 125	25	16	1"	25.0	33.5	100.0	400	230

DN = nominālais diametrs, nominālais platums