



Pieteikums platība
vidēji liela augstspiediena kontūri
augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās
Īpašas pazīmes
Augsta ozona un nodiluma izturība
labā noturība pret ķīmikālijām
neliela apjoma palielināšanās
Iekšējā kārtā
Poliamīds (PA)
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Minerāleļļa
Eļļa uz poliglikola bāzes
Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 104 PA	5	3	3/16"	5.0	9.7	360.0	1440	25
NY 106 PA	6	4	1/4"	6.0	11.7	300.0	1200	35
NY 108 PA	8	5	5/16"	8.1	13.2	225.0	900	40
NY 110 PA	10	6	3/8"	10.0	15.5	225.0	900	60
NY 113 PA	12	8	1/2"	13.0	18.8	180.0	655	70
NY 116 PA	16	10	5/8"	16.3	22.0	140.0	560	115
NY 120 PA	19	12	3/4"	19.4	25.8	115.0	460	145
NY 125 PA	25	16	1"	25.8	33.4	95.0	380	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums