



Pieteikums platība  
 vidēji liela augstspiediena kontūri  
 augstspiediena cauruļvadi eļļošanas sistēmās  
 Īpašas pazīmes  
 Augsta ozona un nodiluma izturība  
 laba noturība pret ķīmikālijām  
 neliela apjoma palielināšanās  
 Iekšējā kārtā  
 Poliamīds (PA)  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -40 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Garuma izmaiņas  
 no +2 % līdz -4 %  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Eļļa uz poliglikola bāzes  
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)  
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY 104 PA	5	3	3/16"	5.0	9.7	360.0	1440	25
NY 106 PA	6	4	1/4"	6.0	11.7	300.0	1200	35
NY 108 PA	8	5	5/16"	8.1	13.2	225.0	900	40
NY 110 PA	10	6	3/8"	10.0	15.5	225.0	900	60
NY 113 PA	12	8	1/2"	13.0	18.8	180.0	655	70
NY 116 PA	16	10	5/8"	16.3	22.0	140.0	560	115
NY 120 PA	19	12	3/4"	19.4	25.8	115.0	460	145
NY 125 PA	25	16	1"	25.8	33.4	95.0	380	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums