



Pieteikums platība
 Vispārējs pielietojums, piemēram, rūpniecībā, būvmašīnās, lauksaimniecības tehnikā utt.
 Autobūve
 Iekšējā kārtā
 Poliesters, elastomērs
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no aramīda
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -55 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Eļļa uz poliglikola bāzes
 Ūdens (no 0° C līdz +60° C)
 Ūdens un eļļas emulsijas (līdz +60° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
NY1804	5	3	3/16"	5.0	9.6	250.0	1000	25
NY1806	6	4	1/4"	6.5	13.0	250.0	1000	35
NY1808	8	5	5/16"	8.1	15.0	250.0	1000	45
NY1810	10	6	3/8"	9.7	18.0	250.0	1000	55