



Pieteikums platība
 Vidēja līdz augstspiediena kontūros ierobežotos uzstādīšanas apstākļos
 Standarts
 EN 856 R12
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 četras augstākās izturības tērauda spirāļu kārtas
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Temperatūra maks.
 121 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Glikols
 Ūdens un glikola emulsijas
 Ūdens (no 0° C līdz +70° C)

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. U rād.
KP 410	10	6	3/8"	9.5	20.3	280.0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12.7	23.8	280.0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15.9	27.4	280.0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19.0	30.7	280.0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25.4	38.0	280.0	560	1120	155

DN = nominālais diametrs, nominālais platums