


TE 200 B (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Īpašas pazīmes
Ugunsdrošības pārbaude atbilstoši standartam DIN 54 837 ar klasifikāciju atbilstoši standarta DIN 5510 2. daļai
(pārbaūžu ziņojumi pēc pieprasījuma)
Standarts
EN 854 2 TE
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
uguns, eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Glikols
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø		Ārējais Ø		Eksploatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Li rā
				min. mm	maks. mm	min. mm	maks. mm				
TE 204 B	5	3	3/16"	4.5	5.2	10.0	11.6	80.0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5.9	6.9	12.6	14.2	75.0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7.4	8.4	14.1	15.7	68.0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9.0	10.0	15.7	17.3	63.0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12.1	13.3	18.7	20.7	58.0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15.3	16.5	22.9	24.9	50.0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18.2	19.8	26.0	28.0	45.0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24.6	26.2	32.9	35.9	40.0	80	160	150

DN = nominālais diametrs, nominālais platums