


TE 200 (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Standarts
EN 854 2 TE
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Glikols
Minerāleļļa
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø | | Ārējais Ø | | Ekspluatācijas spiediens | Izmēģinājuma spiediens | Spiediena izturība | Min. liekuma rādiuss | Å |
|------------|-----|--------|--------|-------------|-------|-----------|-------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----|
| | | | | min. | maks. | min. | maks. | | | | | |
| | | | | mm | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | |
| TE 225 | 25 | 16 | 1" | 24.6 | 26.2 | 32.9 | 35.9 | 40.0 | 80 | 160 | 130 | - |
| TE 232 | 31 | 20 | 1,1/4" | 30.8 | 32.8 | - | - | 35.0 | 70 | 140 | 140 | 42 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums