


TE 200 (2TE)

Zema spiediena šļūtene ar auduma ieliktniem

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Pieteikums platība
Zema spiediena šļūtene vispārīgai izmantošanai.
Standarts
EN 854 2 TE
Iekšējā kārtā
Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
Ieliktnis
viens vai divi appinuma ieliktni no auduma
Ārskats
eļļas un atmosfēras ietekmes izturīga sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Glikols
Minerāleļļa
Ūdens (no 0° C līdz +70° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø		Ārējais Ø		Eksploatācijas spiediens	Izmēģinājuma spiediens	Spiediena izturība	Min. liekuma rādiuss	Å
				min.	maks.	min.	maks.					
				mm	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	
TE 225	25	16	1"	24.6	26.2	32.9	35.9	40.0	80	160	130	-
TE 232	31	20	1,1/4"	30.8	32.8	-	-	35.0	70	140	140	42

DN = nominālais diametrs, nominālais platums