



Pieteikums platība
 Celtniecības rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 īpaši apstrādāta
 Standarts
 DIN 53516<60 mm3
 Iekšējā kārtā
 īpaši nodilumizturīga, izolējoša gumija
 Ieliktnis
 četri īpaši neplīstoši, sintētiski auduma ieliktni ar vara stiepli
 Ārskats
 sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 java, betons, klons

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
BETON 40-25-38	1"	25.4	38.0	40.0	120	110	40
BETON 40-32-46	1,1/4"	32.0	46.0	40.0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35.0	49.0	40.0	120	175	40
BETON 40-38-54	1,1/2"	38.0	54.0	40.0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50.8	68.0	40.0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2,1/2"	63.5	83.5	40.0	120	375	40