



Pieteikums platība
Ugunsdzēsība
Īpašas pazīmes
pret novecošanu un ozonu noturīgs EPDM maisījums
īpaši elastīgs un maigs, ārkārtīgi augstas izturības vērtības
apstrādāts īpašā vulkanizācijas procesā
īpaši nodilumizturīgs
Standarts
DIN 14.811
BS 6391
BS6391
Iekšējā kārtā
īpaši cieta multifilamenta poliestera šķiedra, divas reizes šķetināta ķēde, apausta
Krāsa
sarkans
Darba vides
Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Ru__a garums m	Unit
PYRO WAS 38 RT	1,1/2"	38	16.0	25	50	60	Reel
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16.0	25	50	60	Reel
PYRO WAS 63 RT	2,1/2"	63	16.0	25	50	60	Reel
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16.0	25	50	60	Reel