



Izmantošana
Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

Modelis
paralēls rievojums
biezas sienas
parasts rievojums
Šļūtenes materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4404

Appinums
2 appinumi no 1.4301

Standarts
DIN EN ISO 10380

Temperatūra maks.
550 °C

Temperatūra min.
-200 °C

Temperatūra
attiecas tikai uz šļūteni

Norādot

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus.
Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaides ID/AD mm	Statisks liekuma rādiuss mm	Dinamisks liekuma rādiuss mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Vienības svars metrā kg	Izgatavošanas (m)
ABB 006 S	6.20	13.00	0.20	40	110	250.0	0.330	no 10 līdz 100
ABB 008 S	8.00	16.10	0.20	50	130	250.0	0.490	no 10 līdz 100
ABB 010 S	10.00	19.10	0.30	60	150	225.0	0.660	no 10 līdz 100
ABB 013 S	12.10	21.90	0.30	70	165	200.0	0.820	no 10 līdz 100
ABB 016 S	16.10	27.80	0.30	90	195	200.0	1.290	no 10 līdz 100