



Modelis
Dubultais vadgredzens
Slīdes ātrums maks.
5.0 m/s
Virsmas spiediens
pie 20°C 15 N/mm²; pie 100°C 10 N/mm³
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
ievietot rievā
Materiāls
Poliacetāls + stiklšķiedra

Apraksts

vienkārša rievas apstrāde un montāža
augsta nestspēja

Zema nolietojšanās pakāpe un mazs berzes koeficients (no 0,05 līdz 0,1), pieejami daudzi izmēri.

Norādīt

Šķērsspēka aprēķināšana $F = p \times D \times L \times n$

F= maksimālais šķērsspēks (N)

p= maksimālais virsmas spiediens (N/mm²)

D x L= paredzētā virsma (mm²)

n= gredzenu skaits

Produkts

| Apzīmējums | d mm | D mm | L mm |
|------------|---------|---------|---------|
| WR 16-0 | 16 | 19.1 | 4.0 |
| WR 20 | 20 | 25 | 5.6 |
| WR 20-1 | 20 | 25 | 9.7 |
| WR 22 | 22 | 27.0 | 5.6 |
| WR 22-1 | 22 | 27.0 | 9.7 |
| WR 25-1 | 25 | 30 | 9.7 |
| WR 27 | 27 | 32 | 5.6 |
| WR 30 | 30 | 35 | 5.6 |
| WR 25 | 25 | 30.0 | 5.6 |
| WR 30-1 | 30 | 35 | 9.7 |
| WR 27-1 | 27 | 32.0 | 9.7 |
| WR 32 | 32 | 37 | 5.6 |
| WR 28 | 28 | 33.0 | 5.6 |
| WR 35 | 35 | 40 | 5.6 |
| WR 35-1 | 35 | 40 | 9.7 |
| WR 28-1 | 28 | 33.0 | 9.7 |
| WR 36-1 | 36 | 41 | 9.7 |
| WR 32-1 | 32 | 37.0 | 9.7 |
| WR 40 | 40 | 45 | 5.6 |
| WR 36 | 36 | 41.0 | 5.6 |
| WR 40-1 | 40 | 45 | 9.7 |
| WR 40-2 | 40 | 45.0 | 15.0 |
| WR 45 | 45 | 50 | 5.6 |
| WR 45-1 | 45 | 50 | 9.7 |
| WR 43 | 43 | 48.0 | 5.6 |
| WR 50 | 50 | 55 | 5.6 |
| WR 50-1 | 50 | 55 | 9.7 |
| WR 45-2 | 45 | 50.0 | 15.0 |

| Apzīmējums | d mm | D mm | L mm |
|------------|---------|---------|---------|
| WR 55-1 | 55 | 60 | 9.7 |
| WR 47 | 47 | 52.0 | 5.6 |
| WR 56-1 | 56 | 61 | 9.7 |
| WR 47-1 | 47 | 52.0 | 9.7 |
| WR 58 | 58 | 63 | 5.6 |
| WR 50-2 | 50 | 55.0 | 15.0 |
| WR 55 | 55 | 60.0 | 5.6 |
| WR 63 | 63 | 68 | 5.6 |
| WR 56 | 56 | 61.0 | 5.6 |
| WR 58-1 | 58 | 63 | 9.7 |
| WR 63-1 | 63 | 68 | 9.7 |
| WR 60 | 60 | 65 | 5.6 |
| WR 60-1 | 60 | 65 | 9.7 |
| WR 60-2 | 60 | 65.0 | 15.0 |
| WR 65 | 65 | 70 | 5.6 |
| WR 65-1 | 65 | 70 | 9.7 |
| WR 67 | 67 | 75 | 5.6 |
| WR 67-1 | 67 | 72.0 | 9.7 |
| WR 70 | 70 | 75 | 5.6 |
| WR 70-1 | 70 | 75 | 9.7 |
| WR 70-2 | 70 | 75.0 | 15.0 |
| WR 70-3 | 70 | 75.0 | 20.0 |
| WR 75 | 75 | 80 | 5.6 |
| WR 72-1 | 72 | 77.0 | 9.7 |
| WR 75-1 | 75 | 80 | 9.7 |
| WR 75-2 | 75 | 80.0 | 15.0 |
| WR 80-1 | 80 | 85 | 9.7 |
| WR 80-2 | 80 | 85.0 | 15.0 |
| WR 85 | 85 | 90 | 5.6 |
| WR 80 | 80 | 85.0 | 5.6 |
| WR 85-1 | 85 | 90 | 9.7 |
| WR 83-2 | 83 | 88.0 | 15.0 |
| WR 85-2 | 85 | 90.0 | 15.0 |
| WR 95 | 95 | 100 | 5.6 |
| WR 90-1 | 90 | 95 | 9.7 |
| WR 90 | 90 | 95.0 | 5.6 |
| WR 95-1 | 95 | 100 | 9.7 |
| WR 92-4 | 92 | 97.0 | 25.0 |
| WR 95-2 | 95 | 100.0 | 15.0 |
| WR 100-2 | 100 | 105.0 | 15.0 |
| WR 100 | 100 | 105.0 | 5.6 |
| WR 100-1 | 100 | 105.0 | 9.7 |
| WR 105-2 | 105 | 110.0 | 15.0 |
| WR 105-1 | 105 | 110.0 | 9.7 |
| WR 110-2 | 110 | 115.0 | 15.0 |
| WR 110-1 | 110 | 115.0 | 9.7 |
| WR 115-1 | 115 | 120.0 | 9.7 |
| WR 120-2 | 120 | 125.0 | 15.0 |
| WR 120 | 120 | 125.0 | 5.6 |
| WR 120-1 | 120 | 125 | 9.7 |
| WR 125-2 | 125 | 130.0 | 15.0 |
| WR 135-2 | 135 | 140.0 | 15.0 |
| WR 155-2 | 155 | 160.0 | 15.0 |
| WR 195-2 | 195 | 200.0 | 15.0 |