



Izmantošana  
 Pārtikas produktu pārstrāde  
 Dzeramā ūdens apgāde  
 Ķīmiskā rūpniecība  
 Modelis  
 Universāls augstspiediena blīvējums plašai lietošanas zonai  
 Papildinājums modelim  
 ļoti augstas veiktspējas standarts  
 Apstiprinājums  
 DIN-DVGW atļauts, BAM, HTB pārbaudīts, KTW ieteikts, WRC apstiprināts  
 Darba vides  
 Eļļa  
 Ūdens  
 tvaiks  
 Gāzes  
 Sāls šķīdums  
 Degviela  
 Alkohols  
 organiskās un neorganiskās skābes  
 Ogļūdeņraži  
 Smērvielas  
 Pretaizsalšanas līdzekļi  
 Materiāls  
 Aramīda šķiedra savienojumā ar NBR

## Apraksts

Tehniskie parametri 2 mm biežumam:&lt;br&gt;

- saspiežamība ASTM F36 A = 11%&lt;br&gt;
- elastīgā atjaunošanās ASTM F36 A = 55 %&lt;br&gt;
- spiediena stabilitāte DIN 52913 = 25 MPA (50 MPA, 16 h / 300 °C)&lt;br&gt;
- spiediena stabilitāte BS 7531 = 23 MPA&lt;br&gt;
- biežuma samazināšana 23 °C = 10 %&lt;br&gt;
- biežuma samazināšana 300 °C = 22 %&lt;br&gt;
- blīvums saskaņā ar DIN 3535/6 = 0,2 ml/min&lt;br&gt;
- pretkorozijas tendence (šķīstošais hlorīds) = 150 ppm&lt;br&gt;
- uzbriešana biežumā ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h / 23 °C) = 3 %&lt;br&gt;
- uzbriešana biežumā ASTM F 146 (degviela B: 5 h / 23°C) = 5 %&lt;br&gt;
- blīvs = 1,6 g/cm<sup>3</sup>

## Norādīt

Pielaides:&lt;br&gt;

Garums saskaņā ar DIN 7715 - 5. P2 daļu,&lt;br&gt;

Biezums saskaņā ar DIN 7715 - 5. P3 daļu,&lt;br&gt;

Virsmas blīvējums saskaņā ar DIN 2690 ir noteikts tikai līdz PN 40 bar

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	S mm
FD 15-11-1 C4400	15.0	11.00	1.00
FD 41-33.2-2 C4400	41.0	33.20	3.00
FD 55-41-1.5 C4400	55.0	41.00	1.50
FD 60-20-3 C4400	60.0	20.00	3.00
FD 70-45-3 C4400	70.0	45.00	3.00
FD 82-66-1 C4400	82.0	66.00	3.00
FD 85-70-0.5 C4400	85.0	70.00	0.50
FD 90-40-3 C4400	90.0	40.00	3.00
FD 100-50-3 C4400	100.0	50.00	3.00
FD 105-65-3 C4400	105.0	65.00	3.00
FD 110-75-2 C4400	110.0	75.00	2.00
FD 110-85-3 C4400	110.0	85.00	3.00
FD 140-121-1.5 C44	140.0	121.00	1.50
FD 140-121-1.5 C4400	140.0	121.00	1.50
FD 190-125-3 C4400	190.0	125.00	3.00
FD 220-150-3 C4400	220.0	150.00	3.00

<b>Apzīmējums</b>	<b>D</b> mm	<b>d nom.</b> mm	<b>S</b> mm
FD 270-200-3 C4400	270.0	200.00	3.00
FD 280-162-2 C4400	280.0	162.00	2.00
FD 310-295-0.5 C44	310.0	295.00	0.50
FD 310-295-0.5 C4400	310.0	295.00	0.50
FD 320-250-3 C4400	320.0	250.00	3.00
FD 380-300-3 C4400	380.0	300.00	3.00
FD 380-325-2 C4400	380.0	325.00	3.00
FD 485-400-3 C4400	485.0	400.00	3.00
FD 540-490-3 C4400	540.0	490.00	3.00
FD 570-500-3 C4400	570.0	500.00	3.00
FD 590-500-3 C4400	590.0	500.00	3.00
FD 680-600-3 C4400	680.0	600.00	3.00
FD 800-670-3 C4400	800.0	670.00	3.00
FD 1080-1010-3 C44	1080.0	1010.00	3.00
FD 1080-1010-3 C4400	1080.0	1010.00	3.00